

山东信发瑞捷新材料科技有限公司  
Shandong Xinfaruijie New Material Technology Co., Ltd

链条油性能不足会导致机器运作过程中停机，维修频率变高、能源使用效率降低、油水分离效果差、且易乳化甚至造成链条变形与断裂。高品质高性能合成酯提供链条与棘轮适当的润滑性、优良的热与氧化安定性，良好的黏附性能等优点。

酯类高温链条油，以双季戊四醇酯和偏苯三酸酯为基础油，搭配合适的抗氧化剂组合、抗磨剂、金属钝化剂等添加剂，可以长期应用于 230-260℃ 高温工况，短期 280-300℃ 高温工况，相比其它类型的高温链条油，酯类链条油的高温结焦量及蒸发损失小，结焦板面也很清洁等优势。我公司适合高温链条油的基础油产品规格如下：

产品型号	40℃运动粘度 (mm <sup>2</sup> /s)	100℃运动粘度 (mm <sup>2</sup> /s)	粘度指数	酸值 (mgKOH/g)	闪点 (℃)	倾点 (℃)	Noack 蒸发损失 (250℃)，1h%
RJ-1415	70-80	9.4-10.2	≥110	≤0.1	≥270	≤-40	≤1.5
RJ1417	120-140	12.5-13	≥80	≤0.1	≥270	≤-35	≤1.5
RJ-1418	310-330	19-22	≥65	≤0.1	≥280	≤-20	≤1.5
RJ1427	210-230	19.5-20.5	≥100	≤0.2	≥280	≤-25	≤1.5
RJ-1428	310-330	22-24	≥85	≤0.2	≥280	≤-20	≤1.5
RJ-1429	350-370	24-26	≥80	≤0.2	≥280	≤-20	≤1.5

注:部分指标可根据客户需要作相应的调整

产品特点:

- 优异的热、氧化安定性
- 与添加剂和其它类型的基础油的相容性好
- 可生物降解、不污染环境
- 闪点高、蒸发损失低
- 优良的减摩、抗磨性

包装及储运:

- 铁桶包装，每桶净重 180KG；塑胶包装，每桶 900KG；
- 按非危险品运输和储存，阴凉干燥通风处密闭保存，储存期建议不超过 1 年

电话：0635-6171555

网址：www.sdxfrj.com

地址：山东省聊城市东昌府区黄山路荣富中心 1901 室